

ETRONIT-M INDLAMINERING - Tekniske informationer

Anvendelse: Eget design (f.eks. brugt i IC3 tog som vægbeklædning), landkort, logo, turistinformationer, fotostater osv. - Beskytter originalmaterialet mod bl.a. vejr og vind, slitage, snavs og hærværk.

Udendørs: Det anbefales, at der anvendes et UV filter, for at sikre længere holdbarhed.

Type: Højtrykslaminat til limning eller som kompaktlaminat.

Dimension: 1250 x 3050 mm

Tykkelse: 0,7 mm – 30 mm

Fixmål: Vi presser i hele plader, men efter nærmere aftale kan vi tilbyde opsamlingshold sammen med anden kundeordre – derved minimeres dine omkostninger.

Papir: Materiale (papir) må ikke overstige 80 g/m² - Der må ikke anvendes glittet/plakat papir. Indlaminering forgår under højt tryk og stor varme, ca. 150 ° og 100 MPa. Det er derfor vigtigt, at nogle få regler overholdes.

Trykteknik: Serigrafi eller offsettryk. Det bedste resultat opnås ved at anvende serigrafitryk (raster-teknik) på Dansk Dekor-Laminat A/S specialimprægneret papir. Man må dog aldrig overtrykke med farver i flere lag. Ved denne teknik indestår Dansk Dekor-Laminat A/S for indstøbningskvaliteten.

Vi kan bruge dit eget materiale, eller vi kan henvise til Lund Skilte tlf. +45 75 13 14 00 eller jl@lundskilte.dk print- og trykkerivirksomhed, der er bekendte med de særlige krav, der stilles til det indlaminerede materiale.

Vi gør opmærksom på at ved ikke egne produkter, kan vi ikke garantere for det endelige resultat og påtager os derfor i denne forbindelse intet erstatningsansvar.

For at sikre det optimale udbytte, anbefales det at lave et prøvetryk – herved testes materiale og farver. Mindre prøvetryk (maks. A4 stk.) kan laves i vort laboratorium uden beregning.